

GD360/ LEPIDLO NA DŘEVO D3

LEPIDLO NA DREVO D3

1 / 2



DISPERZNÉ LEPIDLO NA VODEODOLNÉ MONTÁŽNE A PLOŠNÉ LEPENIE DREVA, ODOLNOSŤ VOČI VODE KATEGÓRIE D3

VÝHODY

- jednoduchá aplikácia,
- vysoká pevnosť,
- vode-odolný a transparentný spoj.

POUŽITIE

Lepidlo vytvárajúce transparentný spoj určené na lepenie dreva, drevotriesky, MDF a ďalších materiálov na báze dreva. Možno použiť na výrobu stolárskych výrobkov, kuchýň, záhradného nábytku a tiež v modelárstve. Je vhodné na profesionálne aj hobby využitie. Lepený spoj je vhodný do interiéru a odoláva aj častému krátkodobému pôsobeniu tečúcej vody alebo kondenzovanej vody a/alebo pôsobeniu vysokej vlhkosti vzduchu. Lepidlo dosahuje až dvojnásobné pevnosti voči hodnotám uvedeným v norme.

PODKLAD

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja. Hladké povrchy odporúčame prebrúsiť. Maximálna vlhkosť dreva do 12%.

APLIKÁCIA

Pred použitím lepidlo riadne premiešať. Lepidlo sa naniesie najlepšie na oba lepené povrchy v celkovom množstve 130 – 200 g/m² a počas 5 minút obe zlepované časti k sebe pritlačíme. Pre vyššiu odolnosť spoja sa držia obe časti stlačené miernym tlakom vo svorkách najmenej 20 minút (mäkké drevo) a až 2 hodiny (tvrdé drevo). Úplné vytvrdnutie po 24 hodinách, deklarovaná vode-odolnosť nastáva po 14 dňoch. Aplikácia sa vykonáva pri teplote vyššej ako 15 °C- platí pre lepené materiály, pre lepidlo aj pre okolité prostredie.

SPÔSOB NANÁŠANIA

Štetcom alebo valčekom, priamo z kartuše.

SPOTREBA

cca 130–200 g/m²

ÚDRŽBA

Všetky pracovní pomůcky okamžitě po skončení práce umyť vodou, lepidlo nenechávajte na náradí zaschnúť.

PARAMETRE NÁTERU

Viskozita Brookfield vr. 6/30 ot. (EN ISO 2555)	8 000–15 000 mPas
Hodnota pH (EN 10523)	2,0–4,0
Sušina pri 105 °C (EN 827)	50 ±2 %
Množstvo nanášaného lepidla	130–200 g/m ²
Otvorená doba (pri 23 °C, 50% rel.vlh., 100 g/m ²)	5–7 minút
Vlhkosť lepeného dreva	6–12 %
Vodovzdornosť spoja bez tužidla podľa EN 204	D3
Vodovzdornosť spoja s tužidlom LEABOND WBN (20:1) (EN 204)	D4

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
 Hasičská 1, Zibohlavý
 280 02 Kolín
www.stachema.cz



ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
 Pustý Hrad 3401/11
 960 01 Zvolen
 Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

GD360/ LEPIDLO NA DŘEVO D3

LEPIDLO NA DREVO D3

2 / 2

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladujte v pôvodných dokonale uzavretých obaloch na suchom a dobre vetranom mieste v teplotnom rozmedzí +5 až +30 °C. Chrániť pred mrazom.

EXSPIRÁCIA

24 mesiacov pri dodržaní podmienok skladovania.

BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: viď etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

0,5 kg, 1 kg, 5 kg, 18 kg, 30 kg (s ventilom), 120 kg, 1000 kg

Dátum revízie:

28.4.2025 (Vydáním tohto technického listu strácajú predchádzajúce vydania svoju platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz

ISO 9001 ISO 14001



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk