

**VÝHODY**

- Odoláva čistiacim prostriedkom
- Snehovo biela
- Vysoko kryjúca

POUŽITIE

Na zhotovenie vrchných lesklých renovačných náterov ocelových, smaltovaných a akrylátových povrchov vaní. Farba je odolná voči čistiacim prostriedkom, má vynikajúcu chemickú a mechanickú odolnosť, výbornú príľnavosť a oteruvzdornosť, veľmi dobrú kryciu schopnosť, jednoduchú aplikáciu. Set 1,4 kg pokryje náter jednej vane so štandardnými rozmermi 170 x 70 cm v dvoch vrstvách.

UPOZORNENIE

Počas aplikácie až do úplného vytvrdnutia je nutné v priestoroch s aplikovanou farbou zaistiť starostlivé vetranie. V prípade zhoršenia ventilačných a teplotných podmienok sa predlžuje doba vytvrdnutia. **NX230** sa odporúča aplikovať na dokonale pripravený povrch vid' odstavec **PRÍPRAVA PODKLADU**.

Na zaistenie teplotných aplikačných podmienok nepoužívajte naftové ani propánbutánové ohrievače. **Nevytvrdnutú kompozíciu** je možné z povrchu náradia umyť riedidlom **S6300** alebo **acetónom**, **vytvrdnutú kompozíciu** je možné odstrániť **iba mechanicky**. Spracovateľnosť: 6 h pri 20 °C. Pri vyšších teplotách sa doba spracovateľnosti úmerne skracuje. Po uplynutí doby spracovateľnosti je **NEPRÍPUSTNÉ** náterovú hmotu aplikovať.

**PRÍPRAVA
PODKLADU**

Okraje okolo vane sa olepia krycou páskou a odskrutkujú sa všetky doplnkové diely. Dôkladne sa obrúsia usadené nánosy a pomocou vhodných odmasťovačov sa celý povrch vane dôkladne umyje/odmastí. Obrúsenie vlhkým šmirglom zbaví vaňu hrubších usadenín a naruší pôvodný lak, čím sa renovačný náter lepšie ukotví k povrchu.

APLIKÁCIA

Farba aj tvrdidlo sa odváži na dva rovnaké diely – aplikácia sa odporúča v dvoch vrstvách. Optimálna teplota oboch zložiek pred spracovaním je 15–20 °C. Zložka A sa najskôr dôkladne premieša tak, aby sa oddelili odo dna všetky prípadne sedimentované plnivé. Zložka B sa pridáva za stáleho miešania k zložke A a dôkladne sa premieša 3 až 5 minút (pozor, nenašľahať!), až vznikne homogénna kvapalina. Natužená zmes sa preleje do vhodnej, čistej nádoby a znovu sa krátko premieša. Pred nanášaním sa natužená zmes riedi riedidlom S6300, prvá vrstva 15%. Druhá vrstva sa aplikuje 24 hodín po prvej, riedidlo sa pridá podľa potreby, min. 5%. Riedidlo sa vždy dokonale vmieša do natuženej zmesi. Nanášanie farby sa robí rovnomerne najlepšie kvalitným velúrovým valčekom s krátkym vlasom.

**SPÔSOB
APLIKÁCIE**

Štetcom, valčekom alebo striekaním.

TUŽENIE

pomer hmotnostný
ZLOŽKA A : ZLOŽKA B
100 : 36

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz

ISO 9001 ISO 14001



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

SPOTREBA	Na jednu vaňu (180 cm) stačí 1 balenie setu 1,4 kg. Je vhodné farbu aj tvrdidlo odvážiť na dve zhodné časti a druhý náter aplikovať 24 hodín po prvom.
RIEDENIE	Riedidlo S6300 - 5–15 % podľa zvolenej aplikácie.
ZLOŽENIE	Epoxidová živica s aminickým tvrdidlom.

**PARAMETRE
NÁTERU**

Vzhľad	Biela viskózna kvapalina
Obsah sušiny	> 70 % hmotnostných
Hustota	1300- 1500 kg/m ³
VOC natuženej zmesi	468 g/l
Riedidlo	S6300
Tvrdidlo	Zložka B tvrdidlo k epoxidovým hmotám
Spracovateľnosť pri 20 °C	6 hodín
Aplikačné teploty	5–25 °C
Doba schnutia pri 20 °C (teplota podkladu a prostredia), pri dostatočnej ventilácii, odporúčanej spotrebe a rel. vzdušnej vlhkosti do 80%.	Pre ďalší náter 24 hodín
	Plné vytvrdnutie 7 dní

**SKLADOVANIE
A PREPRAVA**

Skladujte v tesne uzavretom, neporušenom originálnom obale na suchom, dobre vetranom a zatienenom mieste. Teplota skladovania 10 až 25 °C. Chráňte pred horúčavou, sálavým teplom. Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív. Skladujte mimo dosahu detí.

EXSPIRÁCIA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní skladovacích podmienok.

**ODPORÚČANIE
VÝROBCU**

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: viď etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

Set s tvrdidlom 1,4 kg.

Dátum revízie:

11.9.2025 (Predchádzajúce vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

ISO 9001 ISO 14001