

# FU800

URÝCHLOVAČ OMÍTEK  
URÝCHLOVAČ OMIETOK



## VÝHODY

- zlepšuje spracovateľnosť omietky pri nízkych teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu,
- urýchľuje zaschnutie omietky pri teplotách  $\geq 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,
- ľahké a rýchle spracovanie,
- pre pastovité omietky FO800 a FO850.

## POUŽITIE

FU800 je prísada urýchľujúca povrchové zaschnutie pastovitej omietky FO800 a FO850 pri aplikácii za rizikových klimatických podmienok ako je nižšia teplota, zvýšená vzdušná vlhkosť alebo hmla.

250 ml FU800 zamiešať do 25 kg omietky FO800 alebo FO850. Po zamiešaní urýchľovača do omietky nechať zmes cca 5 minút odstáť a pred aplikáciou krátko premiešať. Po zamiešaní urýchľovača do omietky je doba spracovateľnosti zmesi 2 hodiny. Postup pre aplikáciu omietky je uvedený v technickom liste danej omietky. Aplikáčne rozmedzie teplôt na použitie omietky s prídavkom urýchľovača je od  $5\text{ }^{\circ}\text{C}$  do  $15\text{ }^{\circ}\text{C}$  pri relatívnej vlhkosti vzduchu do 95 %. Presná doba zasychania je závislá na okolitej teplote, vlhkosti vzduchu a poveternostných podmienkach.

## UPOZORNENIE

Pri aplikáčnych teplotách nad  $15\text{ }^{\circ}\text{C}$  sa veľmi skraca spracovateľnosť omietky! Omietku s urýchľovačom neaplikujte za priameho slnka, dažďa alebo pri silnom vetre. Nikdy nekombinujte v ucelenej ploche (architektonickom prvku) av jednom odtieni omietku s prídavkom a bez prídavku urýchľovača! Nie je možné kombinovať s prísadou na ochranu suchého filmu.

## ODTIEŇ

Prídavkom FU800 do pastovitej omietky môže dôjsť k odtieňovej odchýlke od originálneho odtieňa omietky bez urýchľovača.

## PRÍPRAVA PODKLADU

Podľa Technického listu použitej omietky.

## SPOTREBA

250 ml / 25 kg omietky (u omietky FO850 je možné dávkovanie znížiť na 125 ml na 25 kg).

## RIEDENIE

Neriediť!

## ÚDRŽBA

Všetky pomôcky po práci umyť vodou.

## ZLOŽENIE

Modifikovaný roztok polyakrylátu.

## SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od  $5\text{ }^{\circ}\text{C}$  do  $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Prepravovať iba pri teplotách od  $5\text{ }^{\circ}\text{C}$  do  $35\text{ }^{\circ}\text{C}$ . VÝROBOK NESMIE ZMRZNUŤ.

## EXSPIRÁCIA

24 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

## ODPORÚČANIE VÝROBCU

*Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.*

Výrobca:  
STACHEMA CZ s.r.o.  
Hasičská 1, Zibohlavý  
280 02 Kolín  
www.stachema.cz



www.stachema.sk

Distribútor v SR:  
STACHEMA Zvolen s. r. o.  
Pustý Hrad 3401/11  
960 01 Zvolen  
Tel.: +421 918 243 071  
zvolen@stachema.sk

ISO 9001 ISO 14001

**FU800****URÝCHLOVAČ OMÍTEK  
URÝCHLOVAČ OMIETOK**

***Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na [www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)).***

Pri pripravovaných farebných omietkach vykoná spotrebiteľ kontrolu odtieňa a celkového vzhľadu nanesením na ploche cca 1 m<sup>2</sup>.

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

**BALENIE**

1 l

Dátum revízie:

9.7.2025 (Predošlé vydania strácajú platnosť.)

**Výrobca:**  
**STACHEMA CZ s.r.o.**  
Hasičská 1, Zibohľavy  
280 02 Kolín  
[www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)



ISO 9001 ISO 14001

[www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)

**Distribútor v SR:**  
**STACHEMA Zvolen s. r. o.**  
Pustý Hrad 3401/11  
960 01 Zvolen  
Tel.: +421 918 243 071  
[zvolen@stachema.sk](mailto:zvolen@stachema.sk)