

LN300 / IMPRANAL

TENKOVRSŤVÁ VODOU ŘEDITELNÁ LAZURA

TENKOVRSŤVOVÁ VODOU RIEDITEĽNÁ LAZÚRA



VÝHODY

- matná,
- ľahko obnoviteľná,
- zvýrazňuje prirodzenú kresbu dreva.

POUŽITIE

Tenkovrstvová, vodou riediteľná lazúra určená na drevené povrchy v interiéri aj exteriéri napr. obloženie balkónov a fasád, pergoly, záhradný nábytok, ploty, kôlne apod. Povrch pôsobí dojemom neošetreného dreva. Lazúra je odporúčaná aj ako základný náter pod LN400/ IMPRANAL PROFI od výrobcu STACHEMA. Nie je vhodná na nátery pochôdznych plôch (pre pochôdzne plochy v interiéroch sa pre finálne úpravu odporúča výrobok LP100 / LP110 od výrobcu STACHEMA). Lazúra je ľahko pretierateľná s dobrou príľnavosťou k povrchu. Chráni drevo pred zašpinením, poveternostnými vplyvmi a starnutím. Farebné varianty sú UV stabilné. Lazúra je vhodná aj do interiérov s vysokými nárokmi na hygienu (jedálne, školy, nemocnice a pod.). Splňa požiadavky na použitie na detské hračky.

VLASTNOSTI

Lazúra je svetlostála, ľahko pretierateľná, s dobrou príľnavosťou k podkladu, pružná a bez zápachu. Chráni pred poveternostnými vplyvmi a UV žiarením (neplatí pre bezfarebný typ bez UV absorbéra – pozri etiketu), striekajúcou vodou a zašpinením. Výrobok je schválený pre použitie na detské hračky. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode. Po aplikácii povrch pôsobí dojemom neošetreného dreva.

UPOZORNENIE

Lazúra sa nehodí na ošetrovanie napadnutého dreva. Na prevenciu/ likvidáciu drevokazných škodcov sa používa vhodný impregnačný prípravok z radu Lignofix s biocídnym účinkom. Bezfarebný odtieň sa nesmie samostatne používať v exteriéri (neobsahuje UV filter).

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť zbrúsený do matna v smere po vláknách, suchý, čistý, bez zvyškov prachu napr. po brúsení. Povrch nesmie byť znečistený olejom, silikónovými tmelmi ani inými vodu-odpuďzujúcimi látkami. Eventuálne výrony živíc musia byť odstránené vymytím vhodnými rozpúšťadlami (napr. nitroriedidlom). Nesúdržné staré nátery odstrániť. Dreva obsahujúce väčšie množstvo živíc sa nehodia na použitie v exteriéri.

APLIKÁCIA

Lazúru pred použitím dôkladne premiešať. Vlhkosť natieraného dreva by nemala byť vyššia ako 12% (ideálne v rozmedzí 10–12%). Po preschnutí prvého náteru sa povrch prebrúsi jemným brúsnym plátnom. Tým sa odstráni drobné ihličky dreva a získa sa dokonalejší povrch. Potom sa aplikuje druhý náter. V prípade aplikácie v exteriéri sa rovnakým spôsobom nanesie tretí náter. Je nutné dbať na rovnomernosť aplikácie, najmä na prípadné kvapky (cca 2–5 minút po vykonaní náteru sa odporúča stiahnuť prípadné kvapky polosuchým štetcom). Náter je pretierateľný po 2–4 hodinách pri teplote 20 °C, plne zaťažiteľný je po 48 hodinách pri teplote 20 °C. Aplikčné rozmedzie teplôt na nanášanie je 5–25 °C. Najlepšie výsledky sa však dosiahnu pri teplote 18–22 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65%. Pri aplikácii je nutné chrániť natierané plochy pred slnečným žiarením a do úplného preschnutia pred dažďom!

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

ISO 9001 ISO 14001

LN300 / IMPRANAL

TENKOVRSŤVÁ VODOU ŘEDITELNÁ LAZURA

TENKOVRSŤVOVÁ VODOU RIEDITELNÁ LAZÚRA

SPÔSOB NANÁŠANIA	Štetcom, valčekom, striekaním a máčaním.						
VÝDATNOSŤ	12-16 m ² /l v jednej vrstve.						
RIEDENIE	Dodáva sa v aplikačnej konzistencii, pre prvú vrstvu riediť 10% vody.						
ÚDRŽBA	Pracovné pomôcky okamžite po skončení práce umyť vodou.						
ZLOŽENIE	Zmes vody a styren-akrylátovej disperzie s prídavkom aditív, v odtieňoch svetlostálych transparentných pigmentov.						
ODTIEŇ	Dub, dub antik, orech, teak, zlatý dub, gaštan, mahagón, palisander, pínia a bezfarebný. Výsledný odtieň závisí aj od druhu a rezu natieraného dreva a počtu aplikovaných vrstiev! Všetky odtiene sú vzájomne miešateľné. Výsledný vzhľad konkrétneho náterového odtieňa závisí od druhu a kvality použitého dreva, od počtu a hrúbky vrstiev. Všetky odtiene sú vzájomne miešateľné. Na zosvetlenie farebných odtieňov je možné použiť bezfarebný lak v prídavku max. 10%. Výrobca garantuje zhodu farebného odtieňa v rámci šarže, rôzne šarže pred aplikáciou zmiešajte.						
PARAMETRE NÁTEROVEJ HMOTY	<table border="1"> <tr> <td>pH</td><td>8-9</td></tr> <tr> <td>Hustota</td><td>1,02 g/cm³</td></tr> <tr> <td>Obsah sušiny</td><td>cca 22% hm.</td></tr> </table>	pH	8-9	Hustota	1,02 g/cm ³	Obsah sušiny	cca 22% hm.
pH	8-9						
Hustota	1,02 g/cm ³						
Obsah sušiny	cca 22% hm.						
SKLADOVANIE A PREPRAVA	Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od 5–25 °C. Prepravovať iba v originálnych dokonale uzavretých obaloch pri teplotách 5–35 °C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ.						
EXSPIRÁCIA	36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.						
ODPORÚČANIE VÝROBCU	<i>Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: viď etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).</i> Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.						
BALENIE	0,75 l; 2,5 l; 5 l						
Dátum revízie:	25.9.2025 (Predchádzajúce vydania strácajú platnosť.)						

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
 Hasičská 1, Zibohlavý
 280 02 Kolín
www.stachema.cz

ISO 9001 ISO 14001



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
 Pustý Hrad 3401/11
 960 01 Zvolen
 Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk