

EXIN WASH&CLEAN/

OMYVATELNÁ VINILOVÁ BARVA

UMÝVATEĽNÁ VINILOVÁ FARBA



VÝHODY

- **belosť 95,**
- **excelentná krycia schopnosť,**
- **umývateľnosť trieda 1,**
- **do nemocníc, kúpeľní, kuchýň, chodieb a kancelárií.**

POUŽITIE

Náter je možné použiť na vyzreté omietky a ďalšie minerálne povrchy, sklenené tapety, papierové a sadrokartónové povrchy. Farba je určená pre vnútorné prostredie s požiadavkami náročnými na hygienu - školy, kuchyne, jedálne, nemocnice, hotely a pod.

VLASTNOSTI

EXIN WASH&CLEAN je vysoko umývateľný, kryjúci, výborne aplikovateľný náter. Zlučuje najlepšie vlastnosti akrylátových a vinylových farieb (vysoká výdatnosť, nízka špinivosť, krátka doba schnutia, farebná stálosť).

SCHVÁLENIE

Výrobok spĺňa zákonné požiadavky. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných noriem. Výrobok bol odskúšaný Národným referenčným laboratóriom na odolnosť proti bežným čistiacim a dezinfekčným prostriedkom.

ODTIEŇ

Vyrába sa biely odtieň a bázy A a C určené na tónovanie na tónovacích strojoch podľa firemnej vzorkovnice.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť súdržný, suchý. Na nové omietky nanášať až po ich úplnom vyzretí. Staré nátery maliarskych farieb dôkladne odstrániť a umyť vodou! Na nové omietky je vhodné použiť penetráciu PZ200 alebo SP390 (riedenie je uvedené TL výrobku). Sadrokartón je vhodné penetrovať pomocou PZ260. Na izoláciu nikotínových, dechtových a dymových škvŕn na stenách a stropoch je možné použiť farbu EXIN BLOCK COAT. Pri použití na steny náchylné na rast plesní je možné do farby pridať FungiSAN bezchlórový (postup je uvedený v TL výrobku).

APLIKÁCIA

Nanáša sa v jednej až dvoch vrstvách, druhý náter sa vykonáva po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Pri teplote vzduchu 20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu je náter pretierateľný po 1-2 hodinách. Aplikčné rozmedzie teplôt na nanášanie je od 5 °C do 30 °C. **Počas aplikácie je odporúčané zabezpečiť dôkladné vetranie.**

SPÔSOB NANÁŠANIA

Valčekom, štetcom, striekaním.

Striekať možno HVLP, XVLP, Airless: napr. rad strojov WAGNER:

- tryska HEA PRO Tip 517 (0,43mm) alebo HEA PRO Tip 515 (0,38mm), žltý filter, tlak 90 – 110 bar.

Odporúča sa využitie HEA technológie pre lepšie a účinnejšie spracovanie, nižšiu prašnosť a lepšiu atomizáciu aj pri menej nariadenej farbe oproti klasickej airless tryske.

- tryska TradeTip 3, rozmer 417 (0,43mm), biely filter, tlak 150–180 bar, opticky dobrý výsledok aj pri 150 bar. Je možné zvoliť aj trysku TradeTip 3, rozmer 415 (0,38 mm).

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohľavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

ISO 9001 ISO 14001

