

PO300 / PENECO MOSAIC

PENETRACE POD MOZAIKOVÉ OMÍTKY

PENETRÁCIA POD MOZAIKOVÉ OMIETKY



VÝHODY

- transparentná,
- reguluje nasiakavosť podkladu,
- zvyšuje prídržnosť mozaikovej omietky.

POUŽITIE

PO300 je určená ako základný penetračný náter všetkých nasiakavých stavebných materiálov, ktoré sú finálne upravované dekoratívnou mozaikovou omietkou FO300. Dodáva sa v aplikačnej konzistencii.

VLASTNOSTI

Možno ju použiť aj samostatne na dočasné spevnenie a zvýšenie hydrofobity povrchu. Dodáva sa v aplikačnej konzistencii. Uľahčuje nanášanie mozaiky. Možno ju prefarbiť v odtieni mozaiky – farebná príprava podkladu. Zlepšuje farebnú jednotnosť výslednej povrchovej úpravy.

SCHVÁLENIE

Výrobok spĺňa zákonné požiadavky. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných noriem.

ODTIEŇ

PO300 je po zaschnutí transparentný. Pod mozaikové omietky v bielom odtieni a pod tmavé zmesi pieskov sa odporúča penetráciu prefarbiť podľa farby pieskov – pozri vzorkovnicu STACHEMA.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť súdržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpusťných solí, nové omietky a výstužné vrstvy musia byť vyzreté. Staré nesúdržné nátery je nutné odstrániť. **Všetky nenatierané plochy dôkladne zakryť!**

Kontaktné zateplňovacie systémy – vrchná armovaná stierka musí byť vyzretá (cca 2–3 dni pri hrúbke 3 mm),

nové omietky musia byť vyzreté (kontrolu vyzretia možno vykonať roztokom fenolftaleínu),

staré omietky musia byť súdržné, všetky neprilnavé časti sa musia odstrániť, umyť tlakovou vodou s prídavkom saponátu.

Povrch je nutné opraviť a povrch zjednotiť. **Ak obsahuje podklad vodorozpusťné soli alebo v prípade akýchkoľvek pochybností, je vhodné prípravu povrchu konzultovať s technikom firmy.**

APLIKÁCIA

Pred aplikáciou dôkladne premiešajte! Odporúča sa premiešavať aj v priebehu aplikácie. Nanáša sa v jednej vrstve. Minimálna aplikačná teplota je 5 °C, maximálna 30 °C. Po dôkladnom preschnutí v závislosti na klimatických podmienkach (4–24 hod.) je možné aplikovať mozaikovú omietku FO300.

SPÔSOB APLIKÁCIE

Štetcom, valčekom.

SPOTREBA

0,2–0,4 kg/m² podľa nasiakavosti podkladu.

RIEDENIE

Penetračný náter je upravený na nanášanie valčekom, inak podľa potreby riediť vodou max. do 10%.

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

PO300 / PENECO MOSAIC

PENETRACE POD MOZAIKOVÉ OMÍTKY

PENETRÁCIA POD MOZAIKOVÉ OMIETKY

ÚDRŽBA

Pomôcky po skončení práce umyť vodou.

ZLOŽENIE

Zmes plnív a kamenív vo vodnej styren-akrylátovej disperzii s prídavkom aditív.

**PARAMETRE
NÁTERU**

Obsah sušiny	cca 45 hm. %
Vzhľad	viskózna biela kvapalina s kamienkami
Hustota	1170 kg/m ³

**SKLADOVANIE
A PREPRAVA**

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od 5 do 25 °C. Prepravovať iba pri teplotách od 5 °C až 35 °C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ.

EXSPIRÁCIA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

**ODPORÚČANIE
VÝROBCU**

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

1,2 kg; 5kg; 10kg

Dátum revízie:

16.6.2025 (Predchádzajúce vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohľavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz



ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk